

C.F.N. Schuimbeton “400 P 0,5N”

samenstelling:	CEM I 42.5 water schuim op proteïnebasis toeslagstoffen
----------------	--

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

productnaam	: C.F.N. Schuimbeton “400 P 0,5N”
producent	: C.F.N. Neuckens nv
toepassing	: - isolerende uitvullingslaag - hellingsbeton / dakuitvullingen - opvullen van citernes, buizen en kelders
droge volumieke massa	: < 399 kg/m ³ (NBN B14-218)
kubusdruksterkte 28 dagen	: 0,5 N/mm ² (NBN B 12-208)
maximale laagdikte	: 40 cm per stortlaag
maximale helling	: 2 cm/m tot een dikte van 15 cm 1,5 cm/m tot een dikte van 20 cm 1 cm/m tot 30 cm
warmtegeleidingscoëfficiënt	: $\lambda_D = 0,09$ W/mK (volledig droog) $\lambda_{Ui} = 0,14$ W/mK (voorlopige EPB-rekenwaarde volgens tabel A.10)
brandwerendheid	: klasse A1 (NBN S 21-203)
kleur	: grijs

januari 2012. Alle voorgaande productinformatie vervalt hierbij.