

C.F.N. Schuimbeton “600 P0,8N”

samenstelling:	CEM I 42,5 (eventueel CEM I 52,5 tijdens wintermaanden) zand 0/2 water toeslagstoffen schuim op proteïnebasis
----------------	---

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

productnaam	: C.F.N. Schuimbeton “600 P 0,8N”
producent	: C.F.N. Neuckens nv
toepassing	: - isolerende uitvullingslaag - dakuitvulling - opvullen van citernes, buizen en kelders
volumieke massa droog	: < 600 kg/m ³ (NBN B14-218)
kubusdruksterkte 28 dagen	: 0,8 N/mm ² (NBN B 12-208)
maximale laagdikte	: 40 cm per stortlaag
maximale helling	: 1,5 cm/m tot een dikte van 20 cm, 1 cm/m tot 30 cm
krimpvervorming	: 0.12 %
warmtegeleidingscoëfficiënt	: $\lambda_D = 0,13$ W/mK (volledig droog) : $\lambda_{Ui} = 0,18$ W/mK (voorlopige EPB-rekenwaarde volgens tabel A.10)
brandwerendheid	: klasse A1 (NBN S 21-203)
kleur	: grijs

januari 2013. Alle voorgaande productinformatie vervalt hierbij.