

C.F.N. Schuimbeton “800 P 2N”

samenstelling:	CEM I 42.5 (mogelijk CEM I 52,5 bij winterse omstandigheden) zand 0/2 water schuim op proteïnebasis
----------------	--

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

productnaam	: C.F.N. Schuimbeton “800 P 2N”
producent	: C.F.N. Neuckens nv
toepassing	: - isolerende uitvullingslaag - dakuitvulling (lichte helling: 1 tot 1,5 cm/m) - opvullen van citernes, buizen en kelders
volumieke massa	: +/- 800 kg/m ³ (volgens NBN B 14 - 218)
kubusdruksterkte 28 dagen	: 2 N/mm ² (volgens NBN B 12 - 208)
maximale laagdikte	: 40 cm per stortlaag
maximale helling	: 1,5 cm/m tot een dikte van 20 cm 1 cm/m tot 30 cm
krimpvervorming	: 0,12 %
warmtegeleidingscoëfficiënt	: $\lambda_D = 0,17$ W/mK (volledig droog) : $\lambda_{Ui} = 0,24$ W/mK (voorlopige EPB-rekenwaarde volgens tabel A.10)
brandwerendheid	: klasse A1 (volgens NBN S 21 – 203)
kleur	: grijs

januari 2012. Alle voorgaande productinformatie vervalt hierbij.