

C.F.N. Schuimbeton “850 P 1,5N”

samenstelling:	CEM I 42.5 (of CEM I 52,5N) zand 0/2 water schuim op proteïnebasis
----------------	---

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

productnaam	: C.F.N. Schuimbeton “850 P 1,5N”
producent	: C.F.N. Neuckens nv
toepassing	: - isolerende uitvullingslaag - hellingsbeton / dakuitvullingen - opvullen van citernes, buizen en kelders
volumieke massa	: +/- 850 kg/m ³ (NBN B 14-218)
kubusdruksterkte 28 dagen	: 1,5 N/mm ² (NBN B 12-208)
maximale laagdikte	: 100 cm per stortlaag
maximale helling	: 2 cm/m tot een dikte van 15 cm 1,5 cm/m tot een dikte van 20 cm 1 cm/m tot 25 cm
warmtegeleidingscoëfficiënt	: $\lambda_D = 0,17$ W/mK (volledig droog) : $\lambda_{Ui} = 0,22$ W/mK (voorlopige EPB-rekenwaarde volgens tabel A.10)
brandwerendheid	: klasse A1 (NBN S 21-203)
kleur	: grijs

januari 2010. Alle voorgaande productinformatie vervalt hierbij.